

## Отвердитель марки ХТ-419

ТУ 2494-621-11131395-2007

<b>Описание продукта</b>	Представляет собой модифицированный отвердитель на базе основания Манниха
<b>Внешний вид</b>	Прозрачная густая вязкая жидкость от коричневого до бурого цвета
<b>Область применения</b>	Используется в эпоксидных клеевых составах, в заливочных компаундах, в лакокрасочных и других материалах, применяемых в условиях повышенной влажности и низких температур
<b>Гарантийный срок хранения</b>	1 год

### Основные технические характеристики

Наименование показателя	Норма
Аминное число, в пределах мгНСI/г мг КОН/г	260 – 325 400 - 500
Динамическая вязкость при $(25 \pm 0,1)^\circ\text{C}$ , Па·с, в пределах	1,0 – 3,0

Жизнеспособность со смолой ЭД-20, в пределах (0,67 – 0,83) мин при 20°C.

Рекомендуемые режимы отверждения для композиции, содержащей 30г ХТ-419 и 100 г смолы К-153

- 1.при комнатной температуре.....3 ч при 20°C;  
2.при пониженной температуре.....24 ч при 3°C.

**Примечание:**

Точное количество отвердителя и жизнеспособность композиции определяется потребителем экспериментально в зависимости от области применения, массы заливки, режима отверждения, наличия и вида наполнителя и т.д

<http://www.chimexltd.com>  
E-mail:chimex@mail.wplus.net

Тел. (812) 347-7847, 527-1740, 527-1749, 527-0540  
Тел./факс (812) 325-7776, Факс (812) 325-7775