

Отвердитель для эпоксидной смолы марки УП-605/3

ТУ 2494-664-11131395-2010

Представляет собой комплекс трехфтористого бора с бензиламином.

Используется в составе заливочных, клеевых, герметизирующих, пропитанных и обволакивающих композиций для материалов, применяющихся в различных отраслях машиностроения.

Основные технические характеристики

Название показателя		Норма
Внешний вид и цвет		Кристаллический светлоокрашенный порошок
Массовая доля, % -трехфтористого бора, в пределах -аминного азота, в пределах		37-40 7,4-8,6
Интервал температур плавления, °С	в пределах	110-139

Рекомендуемая температура переработки- до 140 °С.

Упаковка: стеклянные банки; банки из полимерных материалов; по согласованию с потребителем возможна упаковка в другую тару, обеспечивающую сохранность продукта.

Гарантийный срок хранения- 12 месяцев со дня изготовления.

