

## Эпоксидная модифицированная смола КДА-2

ТУ 2225-611-11131395-2005 (изменение №1)

СЭЗ № 78.01.06.222.П.001197.05.05 от 19.05.05

<b>Описание продукта</b>	Представляет собой продукт модификации эпоксидно-диановой смолы
<b>Внешний вид</b>	Вязкая прозрачная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета
<b>Область применения</b>	Для использования в качестве связующих для стеклопластиков, клеев и электроизоляционных заливочных композиций
<b>Гарантийный срок хранения</b>	1 год

### Основные технические характеристики

Массовая доля, %				Динамическая вязкость при 25°С, Пас, не более	Время желатинизации при (20±2)°С, мин, не менее
эпоксидных групп, не менее	летучих веществ, не более	иона хлора, не более	омыляемого хлора, не более		
22,0	1,2	0,006	0,60	3,5	75