

Эпоксидная модифицированная смола К-153

ТУ 2225-598-11131395-01 (изменения №№ 1,2,3)

СЭЗ № 78.22.62.222.П.000778.04.04 от 20.04.04

Описание продукта	Представляет собой продукт модификации эпоксидно - диановой смолы
Внешний вид	Вязкая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета; допускается зеленоватый оттенок
Область применения	Используется в составе заливочных, клеевых, герметизирующих, пропиточных и обволакивающих композиций в различных отраслях промышленности
Гарантийный срок хранения	1 год

Основные технические характеристики

Сорт	Массовая доля, %		Динамическая вязкость при 25 °С, Па·с, в пределах	Время желатинизации, мин, в пределах	Предел прочности клеевого соединения при сдвиге, МН/м ² , не менее
	эпоксидных групп, в пределах	летучих веществ, не более			
Высший	15,0 - 17,5	0,9	6 - 12	160 - 230	9,00
Первый	15,0 - 18,0	1,3	5 - 16	130 - 250	5,88