

Эпоксидная модифицированная смола К-115

ТУ 2225-597-11131395-01 (изменение № 1)

СЭЗ № 78.22.62.222.П.000779.04.04 от 20.04.04

Описание продукта	Представляет собой продукт модификации эпоксидно - диановой смолы
Внешний вид	Однородная жидкость от желтого до коричневого цвета. Допускаются оттенки
Область применения	Используется для пропитки, заливки, обволакивания и герметизации деталей, а также в качестве клеев, электроизоляционных заливочных композиций, изоляционных и защитных покрытий, связующих для стеклопластиков
Гарантийный срок хранения	1 год

Основные технические характеристики

Сорт	Массовая доля, %		Динамическая вязкость при 25 °С, Па·с, не более	Время желатинизации, мин, не менее
	эпоксидных групп, в пределах	летучих веществ, не более		
Высший	16,0 - 19,0	1,8	5,5	140
Первый	15,0 - 19,0	2,3	6,8	120