

## Эпоксидная модифицированная смола КДЖ-5-20

ТУ 2225-597-11131395-01 (изменение № 1)

<b>Описание продукта</b>	Представляет собой продукт модификации эпоксидно - диановой смолы
<b>Внешний вид</b>	Вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета
<b>Область применения</b>	Используется для пропитки, заливки, обволакивания и герметизации деталей, а также в качестве клеев, электроизоляционных заливочных композиций, изоляционных и защитных покрытий, связующих для стеклопластиков
<b>Гарантийный срок хранения</b>	6 месяцев

### Основные технические характеристики

Массовая доля, %		Динамическая вязкость при 25 °С, Пас, не более	Время желатинизации, мин, не менее
эпоксидных групп, в пределах	летучих веществ, не более		
18,0 - 21,0	2,0	2,5	90