

## Эпоксидная модифицированная смола УП-599

TU 2225-336-09201208-94

<b>Описание продукта</b>	Представляет собой продукт взаимодействия олигоэфира с алифатической смолой.
<b>Внешний вид</b>	Вязкая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
<b>Область применения</b>	Используется для изготовления эластичных пропиточно-заливочных компаундов, клеев и связующих для стеклопластиков.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	1 год

### Основные технические характеристики

Массовая доля, %				Динамическая вязкость при 80°С, Пас, не более	Кислотное число, мг КОН/г вещества
эпоксидных групп, в пределах	летучих веществ, не более	иона хлора, не более	омыляемого хлора, не более		
6,0 – 8,5	0,8	0,05	1,0	0,5	1,0