

Эпоксидные модифицированные смолы Эпофом -1,-2,-3

ТУ 2225-596-11131395-2000 (изменение № 1)

СЭЗ № 78.22.62.222.П.000780.04.04 от 20.04.04

Описание продукта	Представляют собой продукты модификации эпоксидно-диановых смол
Внешний вид	Вязкая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Область применения	Используются в качестве защитных антикоррозионных покрытий металлических и бетонных строительных конструкций и емкостного оборудования от воздействия химически агрессивных сред; для устройства гидроизоляции, монолитных наливных покрытий бетонных полов; для грунтовки, выравнивания и нанесения отделочного слоя на различные поверхности; для склеивания различных материалов и получения инъекционных композиций для восстановления или усиления железобетонных конструкций.
Гарантийный срок хранения	6 месяцев

Основные технические характеристики

Марка	Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	Динамическая вязкость, Пас, не более	
		при 25 °С	при 50 °С
Эпофом - 1	15	18	-
Эпофом - 2	11	-	10
Эпофом - 3	13	-	7