

Активный разбавитель эпоксидных смол УП-655

ТУ 2225-606-11131395-2003 (изменение №1)

СЭЗ № 78.22.61.222.П.000005.02.07 от 07.02.07

| | |
|----------------------------------|---|
| Описание продукта | Представляет собой продукт полимеризации эпихлоргидрина |
| Внешний вид | Низковязкая жидкость от светло-желтого до коричневого цвета |
| Область применения | Используется для изготовления высокопрочных стеклопластиков, заливочных и пропиточных композиций, клеев |
| Гарантийный срок хранения | 1 год |

Основные технические характеристики

| Массовая доля, % | | | | Динамическая вязкость при 25 °С, Пас, не более |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| эпоксидных групп, в пределах | летучих веществ, не более | иона хлора, не более | омыляемого хлора, не менее | |
| 20,0 - 25,0 | 7,0 | 0,04 | 12,0 | 0,2 |